



協承昌股份有限公司 JETCOAT CORPORATION

桃園縣觀音鄉榮工南路 15 號 NO. 15, Rong-Kong South Road, Guan-Inn Industrial District, Tau-Yuan, 328 Taiwan

電話 Tel: +886-3-483-2953 傳真 Fax: +886-3-483-2957

High Gloss Silk Screen Printing Product 高亮度絲網印刷產品

Product 產品	P-92AJ	P-92BJ	P-92CJ	P-92DJ	P-92EJ
Appearance 外觀	Opaque liquid 白霧液體	Opaque liquid 白霧液體	Opaque liquid 白霧液體	Opaque liquid 白霧液體	Opaque liquid 白霧液體
Viscosity 25°C 黏度	300 ± 30 cP	500 ± 50 cP	750 ± 100 cP	1000 ± 100 cP	1500 ± 100 cP
Ford 4 cup 25°C 福特 4 號杯	100 ± 10 sec	150 ± 10 sec	220 ± 20 sec	400 ± 20 sec	460 ± 20 sec
Solid content 固成分	> 98 %	> 98 %	> 98 %	> 98 %	> 98 %
Curing energy 固化能量	150mJ/cm ²	150mJ/cm ²	150mJ/cm ²	150mJ/cm ²	150mJ/cm ²
Recommended thickness 使用方式	350 – 420 Mesh 350 – 420 目	250 – 350 Mesh 250 – 350 目	250 – 350 Mesh 250 – 350 目	150 – 250 Mesh 150 – 250 目	150 – 250 Mesh 150 – 250 目
Usages 用途	Newspapers or Magazines or Large pattern printing 書報、雜誌 大圖案印刷	Newspapers or Magazines or Large pattern printing 書報、雜誌 大圖案印刷	Newspapers or Magazines or Font and pattern printing 書報、雜誌 字體與圖案印刷	Newspapers or Magazines or Font and pattern printing 書報、雜誌 字體與圖案印刷	Newspapers or Magazines or stereograph printing 書報、雜誌 立體圖案印刷
Application Coating Machine 塗佈方式	Silk Screen Printing 全自動網版印刷 斜臂式網版印刷	Silk Screen Printing 全自動網版印刷 斜臂式網版印刷	Silk Screen Printing 全自動網版印刷 斜臂式網版印刷	Silk Screen Printing 全自動網版印刷 斜臂式網版印刷	Silk Screen Printing 全自動網版印刷 斜臂式網版印刷
Special Features 特性	High gloss Abrasion resistance Excellent flexibility Excellent leveling 光澤性佳 耐磨性佳 柔軟性佳 流平性佳	High gloss Abrasion resistance Excellent flexibility Excellent leveling 光澤性佳 耐磨性佳 柔軟性佳 流平性佳	High gloss Abrasion resistance Excellent flexibility Excellent leveling 光澤性佳 耐磨性佳 柔軟性佳 流平性佳	High gloss Abrasion resistance Excellent flexibility Stereograph 光澤性佳 耐磨性佳 柔軟性佳 立體性佳	High gloss Abrasion resistance Excellent flexibility Stereograph 光澤性佳 耐磨性佳 柔軟性佳 立體性佳



協承昌股份有限公司 JETCOAT CORPORATION

桃園縣觀音鄉榮工南路 15 號 NO. 15, Rong-Kong South Road, Guan-Inn Industrial District, Tau-Yuan, 328 Taiwan

電話 Tel: +886-3-483-2953 傳真 Fax: +886-3-483-2957

High Gloss Silk Screen Printing Product 高亮度絲網印刷產品

Product 產品	P-93AJ	P-93BJ	P-93CJ	P-93DJ	P-93EJ
Appearance 外觀	Opaque liquid 白霧液體	Opaque liquid 白霧液體	Opaque liquid 白霧液體	Opaque liquid 白霧液體	Opaque liquid 白霧液體
Viscosity 25°C 黏度	500 ± 50 cP	650 ± 65 cP	900 ± 90 cP	1300 ± 130 cP	1800 ± 180 cP
Ford 4 cup 25°C 福特 4 號杯	—	—	—	—	—
Solid content 固成分	> 98 %	> 98 %	> 98 %	> 98 %	> 98 %
Curing energy 固化能量	150mJ/cm ²	150mJ/cm ²	150mJ/cm ²	150mJ/cm ²	150mJ/cm ²
Recommended thickness 使用方式	350 – 420 Mesh 350 – 420 目	250 – 350 Mesh 250 – 350 目	250 – 350 Mesh 250 – 350 目	150 – 250 Mesh 150 – 250 目	150 – 250 Mesh 150 – 250 目
Usages 用途	Newspapers or Magazines or Large pattern printing 書報、雜誌 大圖案印刷	Newspapers or Magazines or Large pattern printing 書報、雜誌 大圖案印刷	Newspapers or Magazines or Font and pattern printing 書報、雜誌 字體與圖案印刷	Newspapers or Magazines or Font and pattern printing 書報、雜誌 字體與圖案印刷	Newspapers or Magazines or stereograph printing 書報、雜誌 立體圖案印刷
Application Coating Machine 塗佈方式	Silk Screen Printing 全自動網版印刷 斜臂式網版印刷	Silk Screen Printing 全自動網版印刷 斜臂式網版印刷	Silk Screen Printing 全自動網版印刷 斜臂式網版印刷	Silk Screen Printing 全自動網版印刷 斜臂式網版印刷	Silk Screen Printing 全自動網版印刷 斜臂式網版印刷
Special Features 特性	High gloss Abrasion resistance Excellent flexibility Excellent leveling 光澤性佳 耐磨性佳 柔軟性佳 流平性佳	High gloss Abrasion resistance Excellent flexibility Excellent leveling 光澤性佳 耐磨性佳 柔軟性佳 流平性佳	High gloss Abrasion resistance Excellent flexibility Excellent leveling 光澤性佳 耐磨性佳 柔軟性佳 流平性佳	High gloss Abrasion resistance Excellent flexibility Stereograph 光澤性佳 耐磨性佳 柔軟性佳 立體性佳	High gloss Abrasion resistance Excellent flexibility Stereograph 光澤性佳 耐磨性佳 柔軟性佳 立體性佳



協承昌股份有限公司 JETCOAT CORPORATION

桃園縣觀音鄉榮工南路 15 號 NO. 15, Rong-Kong South Road, Guan-Inn Industrial District, Tau-Yuan, 328 Taiwan

電話 Tel: +886-3-483-2953 傳真 Fax: +886-3-483-2957

Special Silk Screen Printing and Varnish Product 特殊絲網印刷及上光產品

Product 產品	P-92JJ	P-93MM	P-94MM	HC-52	P-168M
Appearance 外觀	Clear liquid 透明液體	Thixotropic liquid 觸變性液體	Thixotropic liquid 觸變性液體	Clear liquid 透明液體	Opaque liquid 白霧液體
Viscosity 25°C 黏度	800 ± 100 cP	5500 ± 1000 cP	2500 ± 250 cP	200 ± 20 cP	200 ± 20 cP
Ford 4 cup 25°C 福特 4 號杯	240 ± 20 sec	—	—	60 ± 5 sec	140 ± 10 sec
Solid content 固成分	> 98 %	> 98 %	> 98 %	> 95 %	> 68 %
Curing energy 固化能量	150mJ/cm ²	150mJ/cm ²	100mJ/cm ²	150mJ/cm ²	80mJ/cm ²
Recommended thickness 使用方式	250 – 350 Mesh 250 – 350 目	250 – 350 Mesh 250 – 350 目	250 – 350 Mesh 250 – 350 目	8 – 10 μm 8 – 10 微米	5 – 10 μm 5 – 10 微米
Usages 用途	Pearl sand / glitter powder addable 可添加金蔥、珠 光、磨沙粉使用	Matte effect of below five degrees 霧面印刷 光澤度 5 以下	Matte effect of below five degrees 霧面印刷 光澤度 10 以下	PVC substrate PVC 基材適用	Matte effect of below ten degrees 霧面上光 光澤度 10 以下
Application Coating Machine 塗佈方式	Silk Screen Printing 全自動網版印刷 斜臂式網版印刷	Silk Screen Printing 全自動網版印刷 斜臂式網版印刷	Silk Screen Printing 全自動網版印刷 斜臂式網版印刷	Roller or Clipper Coating Machine 滾筒或擔牙 上光機	Roller or Clipper Coating Machine 滾筒或擔牙 上光機
Special Features 特性	High gloss Abrasion resistance Excellent flexibility High Transparency 光澤性佳 耐磨性佳 柔軟性佳 透明性佳	High matting Abrasion resistance Excellent haptic High Transparency 光澤性低 耐磨性佳 觸感性佳 透明性佳	High matting Abrasion resistance Excellent haptic Excellent flexibility 光澤性低 耐磨性佳 觸感性佳 柔軟性佳	High gloss Abrasion resistance High hardness Excellent leveling 光澤性佳 耐磨性佳 高硬度性 流平性佳	High matting Abrasion resistance Excellent haptic High Transparency 低光澤性 耐磨性佳 觸感性佳 透明性佳



協承昌股份有限公司 JETCOAT CORPORATION

桃園縣觀音鄉榮工南路 15 號 NO. 15, Rong-Kong South Road, Guan-Inn Industrial District, Tau-Yuan, 328 Taiwan

電話 Tel: +886-3-483-2953 傳真 Fax: +886-3-483-2957

Special Silk Screen Printing and Varnish Product 特殊絲網印刷及上光產品

Product 產品	P-92LL	P-93LL			
Appearance 外觀	Thixotropic liquid 觸變性液體	Thixotropic liquid 觸變性液體			
Viscosity 25°C 黏度	4500 ± 400 cP	5000 ± 500 cP			
Ford 4 cup 25°C 福特 4 號杯	—	—			
Solid content 固成分	> 98 %	> 98 %			
Curing energy 固化能量	150mJ/cm ²	300mJ/cm ²			
Recommended thickness 使用方式	80 – 120 Mesh 80 –120 目	80 – 120 Mesh 80 –120 目			
Usages 用途	Newspapers or Magazines or stereograph printing 書報、雜誌 收縮膜立體印刷	Newspapers or Magazines or stereograph printing 書報、雜誌 立體圖案印刷			
Application Coating Machine 塗佈方式	Silk Screen Printing 全自動網版印刷 斜臂式網版印刷	Silk Screen Printing 全自動網版印刷 斜臂式網版印刷			
Special Features 特性	High gloss Excellent flexibility Low shrinkage Stereograph 光澤性佳 柔軟性佳 收縮性低 立體性佳	High gloss Abrasion resistance High hardness Stereograph 光澤性佳 耐磨性佳 高硬度性 立體性佳			



協承昌股份有限公司 JETCOAT CORPORATION

桃園縣觀音鄉榮工南路 15 號 NO. 15, Rong-Kong South Road, Guan-Inn Industrial District, Tau-Yuan, 328 Taiwan

電話 Tel: +886-3-483-2953 傳真 Fax: +886-3-483-2957

Economical Varnish Product 經濟型上光產品

Product 產品	P-222J	P-235J	P-127J	P-236X	P-172R
Appearance 外觀	Clear liquid 淡黃透明液體	Clear liquid 淡黃透明液體	Clear liquid 淡黃透明液體	Clear liquid 淡黃透明液體	Clear liquid 淡黃透明液體
Viscosity 25°C 黏度	75 ± 10 cP	155 ± 15 cP	90 ± 15 cP	255 ± 15 cP	40 ± 5 cP
Ford 4 cup 25°C 福特 4 號杯	25 ± 5 sec	45 ± 5 sec	35 ± 5 sec	75 ± 5 sec	15±5 sec
Solid content 固成分	> 90 %	> 80 %	> 85 %	> 85 %	> 80 %
Curing energy 固化能量	80mJ/cm ²	80mJ/cm ²	80mJ/cm ²	80mJ/cm ²	80mJ/cm ²
Recommended thickness 使用方式	3 – 5µm 3 – 5 微米	3 – 5µm 3 – 5 微米	3 – 5µm 3 – 5 微米	3 – 5µm 3 – 5 微米	3 – 5µm 3 – 5 微米
Usages 用途	Excellent leveling for lessening shrinkage 高流平性有效降低 上光縮孔現象	Paper board 厚紙 適用產品	Paper board And thin paper 厚、薄紙 適用產品	Excellent adhesion for electronic product packing 電子產品外盒 膠帶不脫落	inline Gravure 凹版連線 適用產品
Application Coating Machine 塗佈方式	Roller or Clipper Coating Machine 滾筒或擔牙 上光機	Roller or Clipper Coating Machine 滾筒或擔牙 上光機	Roller or Clipper Coating Machine 滾筒或擔牙 上光機	Roller or Clipper Coating Machine 滾筒或擔牙 上光機	inline Gravure Coating Machine 凹版連線上光機
Special Features 特性	High gloss Excellent flexibility Abrasion resistance Fast curing 光澤性佳 柔軟性佳 耐磨性佳 乾燥性佳	High gloss Excellent flexibility Abrasion resistance Good Guard inhale 光澤性佳 柔軟性佳 耐磨性佳 防吸墨佳	High gloss Excellent flexibility Abrasion resistance Excellent leveling 光澤性佳 柔軟性佳 耐磨性佳 流平性佳	High gloss Excellent flexibility Good Adhesion Lower yellow 光澤性佳 柔軟性佳 附著性佳 黃變性低	High gloss Lower smell Fast curing Excellent leveling 光澤性佳 氣味性低 乾燥性佳 流平性佳



協承昌股份有限公司 JETCOAT CORPORATION

桃園縣觀音鄉榮工南路 15 號 NO. 15, Rong-Kong South Road, Guan-Inn Industrial District, Tau-Yuan, 328 Taiwan

電話 Tel: +886-3-483-2953 傳真 Fax: +886-3-483-2957

Economical Varnish Product 經濟型上光產品

Product 產品	P-154J				
Appearance 外觀	Clear liquid 淡黃透明液體				
Viscosity 25°C 黏度	100 ± 10 cP				
Ford 4 cup 25°C 福特 4 號杯	33 ± 5 sec				
Solid content 固成分	≥ 80 %				
Curing energy 固化能量	80mJ/cm ²				
Recommended thickness 使用方式	3 – 5µm 3 – 5 微米				
Usages 用途	Paper board And thin paper 厚、薄紙 適用產品				
Application Coating Machine 塗佈方式	Roller or Clipper Coating Machine 滾筒或擔牙 上光機				
Special Features 特性	High gloss Excellent flexibility Abrasion resistance Excellent leveling 光澤性佳 柔軟性佳 耐磨性佳 流平性佳				



協承昌股份有限公司 JETCOAT CORPORATION

桃園縣觀音鄉榮工南路 15 號 NO. 15, Rong-Kong South Road, Guan-Inn Industrial District, Tau-Yuan, 328 Taiwan

電話 Tel: +886-3-483-2953 傳真 Fax: +886-3-483-2957

High Solid Varnish Product 高固成分上光產品

Product 產品	P-102R	P-105J	P-108J	P-108F	P-20D
Appearance 外觀	Clear liquid 淡黃透明液體	Clear liquid 淡黃透明液體	Clear liquid 淡黃透明液體	Clear liquid 淡黃透明液體	Clear liquid 淡黃透明液體
Viscosity 25°C 黏度	65 ± 5 cP	155 ± 15 cP	260 ± 30 cP	280 ± 30 cP	1200 ± 150 cP
Ford 4 cup 25°C 福特 4 號杯	22 ± 5 sec	43 ± 5 sec	75 ± 10 sec	80 ± 10 sec	-
Solid content 固成分	> 98 %	> 98 %	> 98 %	> 99 %	> 98 %
Curing energy 固化能量	80mJ/cm ²	80mJ/cm ²	80mJ/cm ²	80mJ/cm ²	80mJ/cm ²
Recommended thickness 使用方式	3 - 5 μm 3-5 微米	3 - 5 μm 3-5 微米	3 - 5 μm 3-5 微米	3 - 5 μm 3-5 微米	5 - 8 μm 5-8 微米
Usages 用途	On-line and exclude coating 連線上光 排斥 UV 可用	On-line and exclude coating 連線上光 排斥 UV 可用	On-line and exclude coating 連線上光 排斥 UV 可用	Outer food package 食品外包材 適用產品	For modified ink station 單頭印刷機改裝適 用產品
Application Coating Machine 塗佈方式	Roller or Clipper Coating Machine 滾筒或擔牙 或連線上光機	Roller or Clipper Coating Machine 滾筒或擔牙 或連線上光機	Roller or Clipper Coating Machine 滾筒或擔牙 或連線上光機	Roller or Clipper Coating Machine 滾筒或擔牙 上光機	Ink station 單頭印刷機
Special Features 特性	High gloss Excellent flexibility Abrasion resistance Fast curing 光澤性佳 柔軟性佳 耐磨性佳 乾燥性佳	High gloss Excellent flexibility Abrasion resistance Fast curing 光澤性佳 柔軟性佳 耐磨性佳 乾燥性佳	High gloss Excellent flexibility Abrasion resistance Fast curing 光澤性佳 柔軟性佳 耐磨性佳 乾燥性佳	High gloss Lower smell Abrasion resistance Lower yellow 光澤性佳 氣味性低 耐磨性佳 黃變性低	High gloss Excellent flexibility Abrasion resistance Fast curing 光澤性佳 柔軟性佳 耐磨性佳 乾燥性佳



協承昌股份有限公司 JETCOAT CORPORATION

桃園縣觀音鄉榮工南路 15 號 NO. 15, Rong-Kong South Road, Guan-Inn Industrial District, Tau-Yuan, 328 Taiwan

電話 Tel: +886-3-483-2953 傳真 Fax: +886-3-483-2957

High Solid Varnish Product 高固成分上光產品

Product 產品	P-208J	P-208JN	P-208F	P-21C	P-209FN
Appearance 外觀	Clear liquid 淡黃透明液體	Clear liquid 淡黃透明液體	Clear liquid 淡黃透明液體	Clear liquid 淡黃透明液體	Clear liquid 淡黃透明液體
Viscosity 25°C 黏度	280 ± 20 cP	280 ± 20 cP	280 ± 30 cP	850 ± 150 cP	280 ± 30 cP
Ford 4 cup 25°C 福特 4 號杯	80 ± 10 sec	80 ± 10 sec	80 ± 10 sec	—	80 ± 10 sec
Solid content 固成分	> 98 %	> 98 %	> 98 %	≥ 95 %	> 98 %
Curing energy 固化能量	80mJ/cm ²	80mJ/cm ²	80mJ/cm ²	80mJ/cm ²	80mJ/cm ²
Recommended thickness 使用方式	3 - 5 μm 3-5 微米	3 - 5 μm 3-5 微米	3 - 5 μm 3-5 微米	5 - 8 μm 5-8 微米	3 - 5 μm 3-5 微米
Usages 用途	On-line and exclude coating 連線上光 排斥 UV 可用	On-line and exclude coating 連線上光 排斥 UV 可用	On-line and exclude coating 連線上光 排斥 UV 可用	For modified ink station 單頭印刷機改裝適 用產品	On-line and exclude coating 連線上光 排斥 UV 可用
Application Coating Machine 塗佈方式	Roller or Clipper Coating Machine 滾筒或擔牙 或連線上光機	Roller or Clipper Coating Machine 滾筒或擔牙 或連線上光機	Roller or Clipper Coating Machine 滾筒或擔牙 或連線上光機	Ink station 單頭印刷機	Roller or Clipper Coating Machine 滾筒或擔牙 或連線上光機
Special Features 特性	High gloss Excellent flexibility Abrasion resistance Fast curing 光澤性佳 柔軟性佳 耐磨性佳 乾燥性佳	High gloss Excellent flexibility Fast curing Not Slip 光澤性佳 柔軟性佳 乾燥性佳 不滑	High gloss Lower smell Abrasion resistance Lower yellow 光澤性佳 氣味性低 耐磨性佳 黃變性低	High gloss Excellent flexibility Abrasion resistance Fast curing 光澤性佳 柔軟性佳 耐磨性佳 乾燥性佳	High gloss Excellent flexibility Abrasion resistance Fast curing Not Slip 光澤性佳 柔軟性佳 乾燥性佳 不滑