



協承昌股份有限公司 JETCOAT CORPORATION

桃園縣 328 觀音工業區榮工南路 15 號 / NO.15, Rong-Kong South Road, Guan-Inn Industrial District, Tau-Yuan, 328, Taiwan

電話 / TEL : +886-3-4832953 傳真 / FAX : +886-3-4832957

光碟網版印刷 UV 白墨系列

品名	外觀	黏度@25°C cps	乾燥能量* mJ/cm ²	特色	用途
WI-888	白色膠體	17000±2000	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 高遮蓋性、高度附著力 ● 白度佳、穩定性高 ● Printable 專用白墨 	CD、CDR、DVD、DVDR 打底白墨
WI-555D	白色膠體	22500±2500	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 遮蔽率佳、高度附著力 ● 白度佳、穩定性高 ● Printable 專用白墨 	CD、CDR、DVD、DVDR 打底白墨、手機按鍵、UV 噴塗
WI-486	白色膠體	25000±2500	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 低收縮率 ● 高遮蓋性、高度附著力 ● 白度佳、穩定性高 ● Printable 專用白墨 	CD、CDR、DVD、DVDR 打底白墨
WI-331C	白色膠體	24000±2000	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 高光澤、高度附著力 ● 白度佳、穩定性高 ● Offset 轉移率高 	CD、CDR、DVD、DVDR 打底白墨、PVC 卡片打底白墨
WI-325	白色膠體	22000±4000	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 白度佳、穩定性高 ● Offset 轉移率高 	CD、CDR、DVD、DVDR 打底白墨
WI-302A	白色膠體	23500±1500	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 高遮蓋性、高度附著力 ● 白度佳、穩定性高 ● Printable 專用白墨 	CD、CDR、DVD、DVDR 打底白墨
WI-300	白色膠體	23000±3000	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 遮蔽率佳、高度附著力 ● 白度佳、穩定性高 ● Printable 專用白墨 	CD、CDR、DVD、DVDR 打底白墨
P-225	白色膠體	23000±2000	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 高遮蓋性、高度附著力 ● 白度佳、穩定性高 ● 極佳的 Offset 轉移率 	CD、CDR、DVD、DVDR 打底白墨、12 色用調色白墨
NW-52	白色膠體	30000±2500	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 高遮蓋性、高度附著力 ● 白度佳、穩定性高 ● 不含銀 	CD、CDR、DVD、DVDR 打底白墨、12 色用調色白墨

*乾燥能量為建議數值，實際仍須依現場使用狀況做調整。



協承昌股份有限公司 JETCOAT CORPORATION

桃園縣 328 觀音工業區榮工南路 15 號 / NO.15, Rong-Kong South Road, Guan-Inn Industrial District, Tau-Yuan, 328, Taiwan

電話 / TEL : +886-3-4832953 傳真 / FAX : +886-3-4832957

光碟網版印刷 UV 調色墨系列—1

品名	外觀	黏度@25°C cps	乾燥能量* mJ/cm ²	Features	用途
JW-1A	檸檬黃色膠體	17000±2000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 光澤高、平坦性佳 ● 高附著性、低收縮性 	CD、CDR、DVD、DVDR、12 色調色油墨、手機按鍵、UV 噴塗
JW-2A	黃色膠體	22500±2500	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 光澤高、平坦性佳 ● 高附著性、低收縮性 	CD、CDR、DVD、DVDR、12 色調色油墨、手機按鍵、UV 噴塗
JW-3A	橘色膠體	25000±2500	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 光澤高、平坦性佳 ● 高附著性、低收縮性 	CD、CDR、DVD、DVDR、12 色調色油墨、手機按鍵、UV 噴塗
JW-4A	橘紅色膠體	24000±2000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 光澤高、平坦性佳 ● 高附著性、低收縮性 	CD、CDR、DVD、DVDR、12 色調色油墨、手機按鍵、UV 噴塗
JW-5A	紅色膠體	22000±4000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 光澤高、平坦性佳 ● 高附著性、低收縮性 	CD、CDR、DVD、DVDR、12 色調色油墨、手機按鍵、UV 噴塗
JW-6A	桃紅色膠體	23500±1500	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 光澤高、平坦性佳 ● 高附著性、低收縮性 	CD、CDR、DVD、DVDR、12 色調色油墨、手機按鍵、UV 噴塗
JW-7A	紫色膠體	23000±3000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 光澤高、平坦性佳 ● 高附著性、低收縮性 	CD、CDR、DVD、DVDR、12 色調色油墨、手機按鍵、UV 噴塗
JW-8A	藍色膠體	23000±2000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 光澤高、平坦性佳 ● 高附著性、低收縮性 	CD、CDR、DVD、DVDR、12 色調色油墨、手機按鍵、UV 噴塗
JW-9A	綠色膠體	30000±2500	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 光澤高、平坦性佳 ● 高附著性、低收縮性 	CD、CDR、DVD、DVDR、12 色調色油墨、手機按鍵、UV 噴塗

*乾燥能量為建議數值，實際仍須依現場使用狀況做調整。



協承昌股份有限公司 JETCOAT CORPORATION

桃園縣 328 觀音工業區榮工南路 15 號 / NO.15, Rong-Kong South Road, Guan-Inn Industrial District, Tau-Yuan, 328, Taiwan

電話 / TEL : +886-3-4832953 傳真 / FAX : +886-3-4832957

光碟網版印刷 UV 調色墨系列—2

品名	外觀	黏度@25°C cps	乾燥能量 [*] mJ/cm ²	特色	用途
JW-11A	白色膠體	23000±2000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 光澤高、平坦性佳 ● 高附著性、低收縮性 	CD、CDR、DVD、DVDR、12色調色油墨、手機按鍵、UV 噴塗
JW-12A	黑色膠體	20500±3500	300	<ul style="list-style-type: none"> ● 光澤高、平坦性佳 ● 高附著性、低收縮性 	CD、CDR、DVD、DVDR、12色調色油墨、手機按鍵、UV 噴塗
DK-15	黑色膠體	15500±1500	300	<ul style="list-style-type: none"> ● 光澤高、平坦性佳 ● 高附著性、低收縮性 ● 高遮蓋性 	CD、CDR、DVD、DVDR、特黑色油墨、手機按鍵
Y-531	黃色膠體	30000±5000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 光澤高、平坦性佳 ● 高附著性、低收縮性 	CD、CDR、DVD、DVDR、4色調色油墨、手機按鍵
M-531	洋紅色膠體	30000±5000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 光澤高、平坦性佳 ● 高附著性、低收縮性 	CD、CDR、DVD、DVDR、4色調色油墨、手機按鍵
C-531	藍色膠體	30000±5000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 光澤高、平坦性佳 ● 高附著性、低收縮性 	CD、CDR、DVD、DVDR、4色調色油墨、手機按鍵
K-531	黑色膠體	30000±5000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 光澤高、平坦性佳 ● 高附著性、低收縮性 	CD、CDR、DVD、DVDR、4色調色油墨、手機按鍵

*乾燥能量為建議數值，實際仍須依現場使用狀況做調整。



協承昌股份有限公司 JETCOAT CORPORATION

桃園縣 328 觀音工業區榮工南路 15 號 / NO.15, Rong-Kong South Road, Guan-Inn Industrial District, Tau-Yuan, 328, Taiwan

電話 / TEL : +886-3-4832953 傳真 / FAX : +886-3-4832957

光碟網版印刷可列印 UV 油墨系列

品名	外觀	黏度@25°C cps	乾燥能量** mJ/cm ²	Features	用途
PK-01	乳黃色膠體	8500±500	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 細面高平整性 ● 高附著性、低收縮性 ● 對各廠牌噴墨式印表機吸墨性佳 	CD、CDR、DVD、DVDR、霧面可列印油墨
PK-5B	乳黃色膠體	15000±2000	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 略粗表面 ● 高附著性、低收縮性 ● 對各廠牌噴墨式印表機吸墨性佳 	CD、CDR、DVD、DVDR、霧面可列印油墨
PK-36	乳黃色膠體	16500±1500	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 細面高平整性 ● 高附著性、低收縮性 ● 對各廠牌噴墨式印表機吸墨性佳 	CD、CDR、DVD、DVDR、霧面可列印油墨
PK-210A	乳黃色膠體	11000±2000	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 細面高平整性 ● 高附著性、低收縮性 ● 對各廠牌噴墨式印表機吸墨性佳 	CD、CDR、DVD、DVDR、霧面可列印油墨
PK-210B	乳黃色膠體	16500±1500	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 略粗表面 ● 抗菌 ● 對各廠牌噴墨式印表機吸墨性佳 	CD、CDR、DVD、DVDR、霧面可列印油墨
PG-7	乳黃色膠體	11000±1000	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 有光澤的略粗表面 ● 高附著性、低收縮性 ● 對各廠牌噴墨式印表機吸墨性佳 	CD、CDR、DVD、DVDR、亮面可列印油墨
PG-9	乳黃色膠體	7500±1000	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 高光澤、高平整性 ● 高附著性、低收縮性 ● 對各廠牌噴墨式印表機吸墨性佳 	CD、CDR、DVD、DVDR、亮面可列印油墨

**乾燥能量為建議數值，實際仍須依現場使用狀況做調整。



協承昌股份有限公司 JETCOAT CORPORATION

桃園縣 328 觀音工業區榮工南路 15 號 / NO.15, Rong-Kong South Road, Guan-Inn Industrial District, Tau-Yuan, 328, Taiwan

電話 / TEL : +886-3-4832953 傳真 / FAX : +886-3-4832957

UV 保護膠系列

品名	外觀	黏度@25°C cps	乾燥能量 [※] mJ/cm ²	塗佈方式	特色	用途
PL-700	淡黃透明液體	60±3	140	旋轉塗佈	<ul style="list-style-type: none"> ● 快速乾燥 ● 良好的保護力與印刷性 ● 低翹曲 	CD 光碟 UV 保護膠
PL-800	淡黃透明液體	60±3	140	旋轉塗佈	<ul style="list-style-type: none"> ● 快速乾燥 ● 保護力與印刷性更佳 ● 低翹曲 	CD 光碟 UV 保護膠
C-30	淡黃透明液體	2000±500	140	滾輪塗佈	<ul style="list-style-type: none"> ● 透明度及平坦性佳 ● 高附著性、低收縮性 ● 重塗性佳 	PVC 卡 UV 保護膠
PH-B-1	淡黃透明液體	6000±500	140	噴塗	<ul style="list-style-type: none"> ● 透明度及平坦性佳 ● 高附著性 ● 高硬度 	手機、NB、UV 噴塗保護膠
CO-09	淡黃透明液體	450±50	140	滾輪塗佈	<ul style="list-style-type: none"> ● 透明度及平坦性佳 ● 高附著性 ● 重塗性佳、可燙金 	PE 軟管滾塗 UV 保護膠

※乾燥能量為建議數值，實際仍須依現場使用狀況做調整。



協承昌股份有限公司 JETCOAT CORPORATION

桃園縣 328 觀音工業區榮工南路 15 號 / NO.15, Rong-Kong South Road, Guan-Inn Industrial District, Tau-Yuan, 328, Taiwan

電話 / TEL : +886-3-4832953 傳真 / FAX : +886-3-4832957

光碟網版印刷霧金霧銀墨系列

品名	外觀	黏度@25°C cps	乾燥能量 [*] mJ/cm ²	Features	用途
RP-158	橙色膠體	13500±1500	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 良好的霧金效果 ● 耐黃變性 	CD、CDR、DVD、DVDR 霧金油墨
RP-196	橙色膠體	34000±4000	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 良好的霧金效果 ● 耐黃變性 ● 略粗表面 	CD、CDR、DVD、DVDR 霧金油墨
RP-70	乳白色膠體	17000±3000	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 良好的霧銀效果 ● 耐黃變性 	CD、CDR、DVD、DVDR 霧銀油墨
RP-165	乳白色膠體	12000±2000	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 良好的霧銀效果 ● 耐黃變性 	CD、CDR、DVD、DVDR 霧銀油墨
RP-168	乳白色膠體	12000±2000	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 良好的霧銀效果 ● 耐黃變性 	CD、CDR、DVD、DVDR 霧銀油墨
RP-451	乳白色膠體	12000±2000	140	<ul style="list-style-type: none"> ● 良好的亮銀效果 ● 耐黃變性 	CD、CDR、DVD、DVDR 霧銀油墨

^{*}乾燥能量為建議數值，實際仍須依現場使用狀況做調整。



協承昌股份有限公司 JETCOAT CORPORATION

桃園縣 328 觀音工業區榮工南路 15 號 / NO.15, Rong-Kong South Road, Guan-Inn Industrial District, Tau-Yuan, 328, Taiwan

電話 / TEL : +886-3-4832953 傳真 / FAX : +886-3-4832957

塑膠網版印刷 UV 色墨系列—1

品名	外觀	黏度@25°C cps	乾燥能量 [※] mJ/cm ²	塗佈方式	特色
JE-01RH	檸檬黃色膠體	5000±1000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 平坦性佳 光澤良好 ● 高附著性、柔軟性佳 ● 重塗性佳、可燙金 ● 可適用於調色 	適用於 PP、PE、PVC、ABS 等材料
JE-02RH	黃色膠體	5000±1000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 平坦性佳 光澤良好 ● 高附著性、柔軟性佳 ● 重塗性佳、可燙金 ● 可適用於調色 	適用於 PP、PE、PVC、ABS 等材料
JE-03RH	橘色膠體	5000±1000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 平坦性佳 光澤良好 ● 高附著性、柔軟性佳 ● 重塗性佳、可燙金 ● 可適用於調色 	適用於 PP、PE、PVC、ABS 等材料
JE-04RH	橘紅色膠體	5000±1000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 平坦性佳 光澤良好 ● 高附著性、柔軟性佳 ● 重塗性佳、可燙金 ● 可適用於調色 	適用於 PP、PE、PVC、ABS 等材料
JE-05RH	紅色膠體	5000±1000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 平坦性佳 光澤良好 ● 高附著性、柔軟性佳 ● 重塗性佳、可燙金 ● 可適用於調色 	適用於 PP、PE、PVC、ABS 等材料
JE-06RH	桃紅色膠體	5000±1000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 平坦性佳 光澤良好 ● 高附著性、柔軟性佳 ● 重塗性佳、可燙金 ● 可適用於調色 	適用於 PP、PE、PVC、ABS 等材料
JE-07RH	紫色膠體	5000±1000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 平坦性佳 光澤良好 ● 高附著性、柔軟性佳 ● 重塗性佳、可燙金 ● 可適用於調色 	適用於 PP、PE、PVC、ABS 等材料

※乾燥能量為建議數值，實際仍須依現場使用狀況做調整。



協承昌股份有限公司 JETCOAT CORPORATION

桃園縣 328 觀音工業區榮工南路 15 號 / NO.15, Rong-Kong South Road, Guan-Inn Industrial District, Tau-Yuan, 328, Taiwan

電話 / TEL : +886-3-4832953 傳真 / FAX : +886-3-4832957

塑膠網版印刷 UV 色墨系列—2

品名	外觀	黏度@25°C cps	乾燥能量* mJ/cm ²	特色	用途
JE-08RH	藍色膠體	5000±1000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 平坦性佳 光澤良好 ● 高附著性、柔軟性佳 ● 重塗性佳、可燙金 ● 可適用於調色 	適用於 PP、PE、PVC、ABS 等材料
JE-09RH	綠色膠體	5000±1000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 平坦性佳 光澤良好 ● 高附著性、柔軟性佳 ● 重塗性佳、可燙金 ● 可適用於調色 	適用於 PP、PE、PVC、ABS 等材料
JE-11RH	白色膠體	5000±1000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 平坦性佳 光澤良好 ● 高附著性、柔軟性佳 ● 重塗性佳、可燙金 ● 可適用於調色 	適用於 PP、PE、PVC、ABS 等材料
JE-12RH	黑色膠體	5000±1000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 平坦性佳 光澤良好 ● 高附著性、柔軟性佳 ● 重塗性佳、可燙金 ● 可適用於調色 	適用於 PP、PE、PVC、ABS 等材料
JE-16RH	黑色膠體	5000±1000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 平坦性佳 光澤良好 ● 高附著性、柔軟性佳 ● 重塗性佳、可燙金 ● 高遮蓋率 	適用於 PP、PE、PVC、ABS 等材料
JE-18RH	白色膠體	5000±1000	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 平坦性佳 光澤良好 ● 高附著性、柔軟性佳 ● 重塗性佳、可燙金 ● 高遮蓋率 	適用於 PP、PE、PVC、ABS 等材料

*乾燥能量為建議數值，實際仍須依現場使用狀況做調整。